

عامل ربط مصنوع من مطاط الستايرين والبيوتادايين (SBR)

المنتج

إنه عامل ربط مصنوع من مطاط الستايرين والبيوتادايين (SBR)، يستعمل كمانع للنش وعامل ربط يضاف الى الخرسانة والملاط.

مميزاته

- يضاف **weberad SBR No1** الى الملاط الإسمنتي والخرسانة الإسمنتية لضمان الخصائص التالية:
- قدرة على تحمل الليونة/قوة تحمل الضغط
- مقاومة الاحتكاك
- مقاومة النفط والزيوت والملح
- الحد من الانقباض
- رفع مقاومة تسرب الماء وقوة تحمله
- تحسين القدرة على الالتصاق

مجالات استعماله

- للأرضيات الصناعية
- تصلح الخرسانة
- الطرطشة الخاصة بالربط
- الحُجَر السوداء للماء
- خزانات مياه الشرب
- اللاصق الإسمنتي
- الملاط المستعمل في الداخل والخارج.

خصائصه

مظهره	سائل أبيض
كثافته على ٢٠ درجة مئوية	حوالي ١
الرقم الهيدروجيني	حوالي ٦,٥

كيفية استعماله

يجب أن يكون المسطح سليماً، نظيفاً وخالٍ من الزيوت والدهون. لا تعمل أبداً دون + ٥ درجات مئوية وما بعد + ٤٥ درجة مئوية.

ربط الخرسانة الجديدة بالخرسانة القديمة.

يضاف **weberad SBR No1** الى مياه المزج بمعدل ١١٪. يتك التطبيق بواسطة فرشاة أو رشة بالآلة.

طرطشة جاهزة.

أضف حوالي ٤ كجم من **weberad SBR No1** لكل ٥٠ كجم إسمنت. ضع الملاط بشكل موحد ويترك للإنضاج لمدة ٣ أيام.

ملاط بأداء أفضل.

يمكن تحسين نوعية الملاط التقليدي المؤلف من الإسمنت بإضافة **weberad SBR No1** أثناء المزج. المقادير المطلوبة: من ٥ إلى ١٠٪ من وزن الإسمنت تضاف الى مياه المزج.

توضيحه

يتم تأمين **weberad SBR No1** : في برميل سعة ٢٠ كلغ و ٢٠٠ كلغ.

تخزينه

يُحفظ حتى ٦ أشهر من تاريخ تصنيعه في مستوعبه الأساسي.

تدابير للصحة والسلامة

يجب تفادي بقاء هذا المنتج لوقت طويل على البشرة. كما يجدر ارتداء ما يحمي اليدين والعينين. عند وصول بعض الرذاذ الى البشرة، يجب إزالته بالصابون والماء. وفي حال لامس العيون، تُغسل جيداً بمياه نظيفة. أما إذا تم ابتلاعه، فيجب عدم إثارة التقيؤ، وفي الحالتين يجب مراجعة الطبيب. إن هذا المنتج غير قابل للاشتعال.

رفع مسؤولية

إن الشركة تكفل منتجاتها ضد اية عيوب قد تشوب موادها. اما استعمالها وتنفيذها فيصبح من دون كفالة منها بما أن شروط تركيبها هي خارجة عن سيطرتها. يجب التأكد مع الشركة بأن المنتج ملائم للاستعمال المطلوب، وأن لائحة المواصفات الفنية هذه هي النسخة الأخيرة له. تستطيع الشركة تعديلها من دون إنذار مسبق، وقد أوردت الخصائص الفنية للإرشاد فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشركة الكائن في مكان وجودكم.

ملاحظة

إن المعلومات الواردة في لائحة المواصفات الفنية هذه هي ملك شركة سودامكو هولدينغ فقط. وأي إفشاء، استعمال، نشر أو نسخ (أكان بالكامل أو جزئياً) لهذه اللائحة أو لأي معلومات تتضمنها هو محظر ويؤدي الى الملاحقة القانونية.