

مقسي الأسطح الخرسانية على شكل مسحوق

المنتج

weberfloor 400 BA هو عبارة عن مقوي/مقسي، جاهز للاستخدام، مصمم للخرسانة الحديثة التطبيق ومصنوع من مواد مختارة بعناية (السيليكا، البازلت...) والأسمنت والمواد المضافة. يعتبر هذا المنتج مقوي/مقسي/مصلب أرضية اقتصادي جداً، ويوصى باستخدامه في الداخل والخارج. إن **weberfloor 400 BA** شديد الاحتمال، يوصى باستعماله بشكل خاص للأرضيات ذات الحركة المرورية الثقيلة، نظراً لمقاومته العالية للتآكل، و لقدرته العالية على تقسية الخرسانة.

مجال الاستخدام

- مواقف السيارات
- صالات عرض السيارات
- المستودعات الصناعية.
- أرضيات المصانع.
- الممرات ذات الحركة المرورية الثقيلة
- ردهات وغرف الانتظار

الخصائص

اللون	رمادي
حجم الحبوب	> 4 ملم
كثافة المسحوق	1,4
مقاومة التآكل	99,99 مم / 100 لفة عداد التآكل (Tinius Olsen C.D.R)
قوة الضغط	(ASTM C 109. 99) 7 أيام 28 يوماً
قوة الانحناء	(ASTM C 508) 7 أيام 28 يوماً
صلابة Moh	8-9

إرشادات الاستخدام

إعداد الركيزة

للحصول على أفضل النتائج، يجب ألا تحتوي الخرسانة الحديثة التطبيق على الكثير من الهواء أو الماء. وفقاً للتوصيات الفنية وأحدث التقنيات، يجب إنشاء الفواصل بانتظام لمنع التشققات؛ عادة كل 20 م. قبل تطبيق **weberfloor 400 BA**، يجب تسوية الخرسانة وإزالة الماء الزائد.

تحضير المنتج

عندما يتم تحضير الخرسانة، قم بتوزيع **weberfloor 400 BA** بانتظام على السطح. انشر ثلثي كمية **weberfloor 400 BA**



PACKAGING

Leb	Syria	Jordan	UAE	Qatar	Kuwait	KSA	Oman
20 كغ	20 كغ	20 كغ	20 كغ	20 كغ	20 كغ	20 كغ	20 كغ
50 كغ	50 كغ	50 كغ	50 كغ	50 كغ	50 كغ	50 كغ	50 كغ

اللازمة أولاً. انتظر حتى يندمج المنتج بالخرسانة، ثم انشر الثلث المتبقي من **weberfloor 400 BA**. للحصول على جودة ثابتة وعالية ، يجب توزيع ونثر مادة التقسية بشكل متوازٍ لكل متر مربع وعلى جميع أنحاء السطح.

بعد ذلك و على الفور ، استخدم عوامة كهربائية أو مسطرين للحصول على النتيجة النهائية المطلوبة. خلال الأيام التالية بعد التطبيق، قم بحماية السطح من أشعة الشمس والرياح. المعالجة المناسبة لهذا المنتج تحسن من أداء **weberfloor 400 BA** بشكل كبير.

الاستهلاك

حركة مرور معتدلة: من 4 إلى 5 كغ / م²
حركة مرور كثيفة: 5 إلى 7 كغ / م²

التخزين

صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ التصنيع في عبوة أصلية وغير مفتوحة. مغطاة في حالة جافة، بعيداً عن الرطوبة، ومحمية من درجات الحرارة الشديدة وضوء الشمس المباشر.

احتياطات السلامة

يحتوي المنتج على مساحيق أسمنتية تطلق الغلويات التي قد تكون ضارة بالجلد عند مزجها بالماء. من الأفضل أن يتم التطبيق في منطقة جيدة التهوية، وارتداء معدات واقية لليدين والعينين

والجهاز التنفسي وتجنب تنفس الغبار. يجب غسل البقع على الجلد عن طريق التنظيف بالماء والصابون. في حالة ملامسة العينين، اغسلهما جيدًا بالماء النظيف. أما في حالة ابتلاع المنتج، فينبغي عدم استحثاث التقيؤ (لا تحاول أن تتقيأ)، وفي جميع الحالات، يجب التماس العناية الطبية. المنتج غير قابل للاشتعال.

إخلاء المسؤولية

على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن استخدام وتطبيق هذه المنتجات يتم دون ضمان لأن شروط تطبيقها خارجة عن سيطرة الشركة. ينصح التواصل مع الشركة للتحقق من أن المنتج مناسب للاستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة للإرشاد فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في بلدك.

ملاحظة هامة

إن المعلومات الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه هي الملكية الوحيدة لشركة SODAMCO Holding SAL. يُحظر الإفصاح أو الاستخدام أو النشر أو النسخ غير المصرح به (سواء كليًا أو جزئيًا) لورقة البيانات هذه أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في حال حدوثه للملاحقة القانونية.