

لاصق اسمنتي للبلاط

المنتج

webercol fix هو لاصق بلاط اسمنتي جاهز للاستخدام الداخلي، وهو معدل بالبوليمر ومقاوم للماء وهو شديد الالتصاق.

مجال الاستخدام

يستخدم **webercol fix** لتثبيت مجموعة واسعة من البلاط. يمكن استخدام **webercol fix** لتثبيت البلاط مباشرة على الركائز والقواعد التالية:

- الخرسانة
- الجدران الحجرية (النظيفة والمجهزة)
- المسطحات الإسمنتية
- * لا ينصح باستخدامه على ركائز الجبس

يمكن استخدام **webercol fix** لتثبيت البلاط في:

- الحمامات
- الغرف العادية
- المطابخ
- الدرج

الخصائص

المظهر	مسحوق
التركيب	الاسمنت والرمل السيلييسي والمواد المضافة
اللون	رمادي أو أبيض
الكثافة	١,٥٥ كجم / لتر ± ٠,١
وقت السماح	١٥ دقيقة في الظروف القياسية
بعد المد على المسطح	٤ ساعات في الظروف القياسية
فترة الصلاحية	بعد الخلط داخل الوعاء
وقت الجفاف (دقيقة)	الأولي: ٥٧٠ النهائي: ٧٥٠
مقاومة الانزلاق	ممتازة
مدة الصلاحية	١٢ شهر
نسبة الخلط	٤ إلى ٤,٨ لتر لكل ٢٠ كجم ٥ إلى ٦ لتر لكل ٢٥ كجم من ٣ إلى ٧ كجم / م ^٢
التغطية	لا شيء (< ١٠ ميكروغرام / لتر)
محتوى المركبات العضوية المتطايرة والفورمالدهيد (VOC)	GC-MS / ٢-١١٨٩٠ ISO / FDIS
درجة حرارة الخدمة	من ٠ درجة مئوية إلى ٥٠ + درجة مئوية

نتائج الاختبارات

اختبار ANSI A118.4

فحص قوة شد الالتصاق لوقت السماح بعد المد على المسطح بواسطة اختبار	٥ دقائق	> ٠.٥
EN ١٣٤٦: ٢٠٠٧ (N / mm ²)		



PACKAGING

Leb	Syria	Jordan	UAE	Qatar	Kuwait	KSA	Oman
٢٠ كلغ	٢٠ كلغ	٢٠ كلغ	٢٠ كلغ	٢٠ كلغ	٢٠ كلغ	٢٠ كلغ	٢٠ كلغ
-	-	-	٢٥ كلغ	-	-	-	٢٥ كلغ

* الظروف المخبرية - (٥ ± ٥) % رطوبة نسبية و ٢٣ (± ٢) درجة مئوية

اختبار ANSI A118.4

٧ أيام في الظروف المخبرية	٠.٧	قوات تحمل الضغط المعاكس F-5.3.3 و F-5.3.2 (N / mm ²)
٢٨ أيام في الظروف المخبرية	١.٦	يخلط ٢٥ كلغ من webercol fix مع لتر واحد من weberad 225 MB + ٤ لتر من الماء النظيف

٧ أيام في الظروف المخبرية	٠.٧	قوات تحمل الضغط المعاكس F-5.3.3 و F-5.3.2 (N / mm ²)
٢٨ أيام في الظروف المخبرية	١.٥	يخلط ٢٥ كلغ من webercol fix مع ٥ لترات من الماء النظيف

المعايير المطبقة

١٩٨٠: ٥٩٨٠ BS كفاءة أ من النوع الأول
EN ١٢٠٠٤ , EN ١٣٤٨ , EN ١٣٤٦

إرشادات الاستخدام

تحضير المسطح

يجب أن تكون الركيزة نظيفة وخالية من المواد الدهنية أو الغبار، كما يجب معالجتها بما فيه الكفاية بطريقة أن أي انكماش قد حدث بالفعل، بلل الطبقة السفلية قليلاً إذا كانت جافة أثناء التطبيق ولا ترطب البلاط أبداً.

احتياطات السلامة

يحتوي المنتج على مساحيق أسمنتية تطلق الغلويات التي قد تكون ضارة بالجلد عند مزجها بالماء. من الأفضل أن يتم التطبيق في منطقة جيدة التهوية، وارتداء معدات واقية لليدين والعينين والجهاز التنفسي وتجنب تنفس الغبار. يجب غسل البقع على الجلد عن طريق التنظيف بالماء والصابون. في حالة ملامسة العينين، اغسلهما جيداً بالماء النظيف. أما في حالة ابتلاع المنتج، فينبغي عدم استحثاث التقيؤ (لا تحاول أن تتقيأ)، وفي جميع الحالات، يجب التماس العناية الطبية. المنتج غير قابل للاشتعال.

إخلاء المسؤولية

على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن استخدام وتطبيق هذه المنتجات يتم دون ضمان لأن شروط تطبيقها خارجة عن سيطرة الشركة. ينصح التواصل مع الشركة للتحقق من أن المنتج مناسب للاستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة للإرشاد فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في بلدك.

ملاحظة هامة

إن المعلومات الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه هي الملكية الوحيدة لشركة Saint Gobain Middle East Holding SAL سابقاً. يُحظر الإفصاح أو الاستخدام أو النشر أو النسخ غير المصرح به (سواء كلياً أو جزئياً) لورقة البيانات هذه أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في حال حدوثه للملاحقة القانونية.

إعداد وتحضير المنتج

امزج **webercol fix** بنسبة ٥ إلى ٦ لترات من الماء البارد النظيف لكل ٢٥ كغ من الكيس (أو ٢٠ كغ مع ٤ إلى ٤,٨ لترات من الماء). يمكن استخدام خلاط كهربائي بسرعة دوران منخفضة (< ٣٠٠ دورة في الدقيقة). امزج حتى يتم الحصول على عجينة موحدة خالية من الكتل. دع المعجون يستريح لبضع دقائق قبل بدء التطبيق.

إضافة وتطبيق المنتج

أضف **webercol fix** بالتساوي على الركيزة. استخدم مالج مسنن للحصول على سمك موحد وفقاً لحجم البلاط. ضع البلاط على الركيزة واضغط عليه بقوة. مع التأكد من عدم انزلاق المعجون من جوانب البلاط (يعتمد السمك على نوع ومساحة البلاط). يمكن أيضاً تطبيق **webercol fix** على الجزء الخلفي من البلاط لضمان التصاق كامل على السطح بأكمله. إذا استدعت الحاجة إلى أداء استثنائي، يجب خلط كل كيس زنة ٢٥ كغ من **webercol fix** مع لتر واحد من **webercol 225 MB** (ستيرين بوتادين - سائل مضاف لتحسين اللصق) + ٤ لتر من الماء النظيف. أما بالنسبة لكيس زنة ٢٠ كغ من **webercol fix**، استخدم لتر واحد من **webercol 225 MB** + ٣ لترات من الماء النظيف.

التنظيف

نظف الأدوات بالماء بعد الاستخدام. يمكن إزالة المواد الجافة ميكانيكياً فقط.

الاحتياطات

قم بتطبيق **webercol fix** على الركيزة بمساحة حوالي ١ متر مربع في كل مرة، والتي يمكن تبليطها في غضون ٥ دقيقة كحد أقصى من وقت الإضافة في الظروف المخبرية. بعد ذلك الوقت، قد يتكون الجلد الخارجي وبالتالي يمنع البلاط من الالتصاق بشكل صحيح على **webercol fix**. يجب إجراء تعديلات على البلاط فقط خلال وقت السماح بعد المد على المسطح. من المستحسن ترك عرض لا يقل عن ٢ ملم حول البلاط (أو حسب التصميم).

يجب أن تحقق فواصل البلاط فقط بعد ٢٤ ساعة على الأقل من التبليط باستخدام **weberjoint perfect** أو **weberjoint**.

القيود

- لا ينصح باستخدام المنتج على الركيزة المصنوعة من الجبس.
- لا ينصح باستخدام المنتج في حمامات السباحة.
- لا ينصح باستخدام المنتج على الواجهات والمواقع الخارجية.
- لا ينصح باستخدام المنتج للبلاط منخفض الامتصاص.

التخزين

صالح لمدة ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينه في حاويات مختومة أصلياً غير تالفة، في ظروف جافة ومحمية من أشعة الشمس المباشرة.