

مادة اسمنتية سريعة لسدّ الفجوات

المنتج

المنتج هو اسمنت مائي يوقف بسرعة وبقوة رشوات الماء الخطيرة. المنتج يتصلب خلال ٤٠ ثانية ويزداد حجمه بشكل بطيء خلال استخدامه وهو متوفر كبودرة جاهزة للاستخدام ولا يحتوي أي مواد خطيرة.

المنتج يمنع التآكسد ويمكن استخدامه تحت الماء وهو مقاوم للضغوط العالية.

هدف الاستخدام

- نز المياه في الأبنية تحت الأرض، السرايب، منصة الكراج، الممرات تحت الأرض، بيوت المصاعد، فتحات الفحص.
- الصدوع في المباني، الاساسات التي تنفذ إليها المياه، السدات المضادة للماء، رشخ خزانات المياه، وأشياء أخرى متنوعة
- الوصلات بين الأبنية الأفقية والشاقولية المضادة للماء.

تعليمات الاستخدام

رشخ المياه

كسر مكان المعالجة حتى تحصل على فتحة بنهايات نظيفة. أزل التربة والمواد القابلة للتفتت .
أمزج كمية قليلة من المنتج مع الماء، الخليط المستخرج يجب أن يكون كثيف، يجب استخدام الخليط وضغطه لبعض الوقت حتى يتصلب.

الرشوات الكبيرة يجب أن توقف بشكل تدريجي.
السدة يجب أن تكون باردة ويجب أن تبقى رطبة لمدة ربع ساعة لتجنب سد الأنابيب يجب أن ترطب بوفرة ثم استخدم المنتج مع الضغط الخفيف.

عزل الوصلات بين الجدران العمودية والأرضية

حضر فجوة بعمق ٢سم في مكان وجود الرشوات وذلك قبل البدء بالتصليح.

لإصلاح الرشوات الناتجة عن الضغط العالي اصنع فجوة منتظمة قدر الإمكان، عالج مناطق الضغط المنخفض أولاً ثم مناطق الضغط العالي بعد استكمال المعالجة بشكل تدريجي حول النهايات.

تحذيرات الاستخدام

درجة حرارة الاستخدام من ٥ درجة إلى ٣٥ درجة مئوية. بعد الاستخدام حافظ على السطح بارد ورطب لمدة ١٥ دقيقة.

الاستهلاك

١,٧ كغ من المنتج يوضع مع ١ لتر.

التغليف

عبوات بلاستيكية:
٢٠ كغ، ٥ كغ، ٢٠ كغ.

التخزين

يخزن لمدة ٦ أشهر من تاريخ التصنيع في العبوات الأصلية في أماكن جافة وبدرجات حرارة مدروسة.

ملاحظة

هذه المعلومات تعطى بناء على تجاربنا ومسؤوليتنا فقط في هذه الحدود شركة سوداب لديها الحق لتغيير المعلومات بدون ملاحظات مسبقة وترفض كل المسؤوليات في حال استخدم المنتج بشكل خطئ.

هذا المنشور يبطل كل المواد المطبوعة مسبقاً وكل المنتجات يجب أن تستخدم وفق تعليمات الصانع.