

## مادة ايبوكسي تمهيدية عازلة ,خالية من المذيبات

## المنتج

**weberfloor eposil plus** هو عبارة عن مادة عازلة تمهيدية من الإيبوكسي مؤلفة من مكونين ,عالية الجودة مصممة لسد مسامية الركيزة, وبالتالي توفير سطح متجانس ومتماسك لمختلف أنظمة طلاء الإيبوكسي والبوليوريثان. يمكن استخدامها أيضًا كطبقة لصق لملاط الإيبوكسي. وهي توفر مقاومة فائقة للخرسانة, للمواد الكيميائية والتآكل اليومي, وتقلل من امتصاص الماء والأملاح.

## مجالات الاستخدام

- طوابق مرآب السيارات
- طوابق الجسور
- الأرضيات الصناعية
- أرضيات الصناعات الغذائية

## الخصائص

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| شفاف                         | اللون                     |
| 100% بالحجم                  | المحتوى الصلب             |
| 1,07                         | الكثافة                   |
| ساعة واحدة عند ٣٠ درجة مئوية | العمر التشغيلي            |
| يوم واحد                     | الحد الأقصى لتأخير الطلاء |
| ٩٠-١١٨ / GC-MS لا شيء        | محتوى المركبات العضوية    |
| (١٠٠ ميكروغرام / لتر)        | المتطايرة والفورمالديهايد |
|                              | ISO / FDIS                |

## إرشادات الاستخدام

## إعداد وتحضير السطح

يعد التحضير الدقيق للسطح ضروريًا قبل البدئ بتطبيق هذا المنتج ولتحقيق المتانة المثلى. يجب أن يكون محتوى الرطوبة في الركيزة > ٥%. يجب أن تجف الهياكل الخرسانية الجديدة لمدة ٢٨ يومًا على الأقل, كما يجب إزالة الطلاء القديم أو الأوساخ أو الدهون أو الزيوت أو المواد العضوية بواسطة آلة جليخ. يجب تخفيف التلوثات السطحية المحتملة وإزالة أي قطع سطحية تمامًا. يجب بعد ذلك تقسية السطح باستخدام آلة "السفع بالحصي" الخالية من الغبار. يجب أن تكون الركيزة نظيفة وجافة وسليمة وخالية من أي غبار أو تلوث قد يؤثر بشكل ضار على التصاق الطبقة التمهيدية.

**تحذير: لا تغسل السطح بالماء !**

## إعداد وتحضير المنتج

امزج الجزئين لمدة ٢-٣ دقائق بواسطة خلاط كهربائي مع سرعة دوران منخفضة (> ٣٠٠ دورة في الدقيقة). يجب خلط الإيبوكسي جيدًا لضمان التفاعل الكيميائي المناسب. بعد الخلط يجب تطبيق المنتج على الفور.



## PACKAGING

| Leb     | Syria   | Jordan  | UAE     | Qatar   | Kuwait  | KSA     | Oman    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ٣,٤ كلغ | ٣,٤ كلغ | ٣,٤ كلغ | ٣,٤ كلغ | ٣,٤ كلغ | ٣,٤ كلغ | ٣,٤ كلغ | ٣,٤ كلغ |
| ١٢ كلغ  | ١٢ كلغ  | ١٢ كلغ  | ١٢ كلغ  | ١٢ كلغ  | ١٢ كلغ  | ١٢ كلغ  | ١٢ كلغ  |

## تطبيق المنتج

يتم تطبيق **weberfloor eposil plus** باستخدام فرشاة الرول أو الفرشاة أو البخاخ الخالي من الهواء. بالنسبة للأسطح المسامية جدًا , قد يلزم طبقتان لإغلاق المسام بفعالية.

يجب أن تغطي طبقة **weberfloor eposil plus** في غضون ٢٤ ساعة. إذا لم يكن ذلك ممكنًا, فيجب أن يتم رش طبقة **weberfloor eposil plus** بينما هي رطبة, برمل السيليكا ١,٤-٤,٠ ملم.

## الاستهلاك

١٥,٠ كلغم/م<sup>٢</sup>

معدل الاستهلاك يختلف بحسب نوعية السطح الخرساني .

## التخزين

صالح لمدة سنة واحدة بعد تاريخ التصنيع إذا تم حفظه في عبوته الأصلية غير المفتوحة في منطقة باردة وجافة.

## احتياطات السلامة

يجب أن يتم التطبيق في منطقة جيدة التهوية بعيداً عن أي مصدر للحرارة. ارتد ملابس واقية لليدين والعينين وتجنب استنشاق البخار. إذا لامس الرذاذ الناتج عن خلط المنتج الجلد , فيجب إزالته فوراً قبل التصلب , يليه غسل الجلد جيدًا بالماء والصابون. في حالة استنشاق البخار الثقيل , ضع الشخص المصاب في منطقة مكشوفة. في حالة ملامسة العينين , اغسلها جيدًا بالماء النظيف. أما في حالة ابتلاع

المنتج، فينبغي عدم استحداث التقيؤ (لا تحاول أن تتقيأ)، وفي جميع الحالات، يجب التماس العناية الطبية. في حالة الحريق، استخدم رغوة ثاني أكسيد الكربون للإطفاء. أغلق العيوات بإحكام عند عدم استخدامها، وخزنها بعيداً عن الحرارة وتخلص منها بعناية.

#### إخلاء المسؤولية

على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن استخدام وتطبيق هذه المنتجات يتم دون ضمان لأن شروط تطبيقها خارجة عن سيطرة الشركة. ينصح التواصل مع الشركة للتحقق من أن المنتج مناسب للاستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة للإرشاد فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في بلدك.

#### ملاحظة هامة

إن المعلومات الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه هي الملكية الوحيدة لشركة SODAMCO Holding SAL. يُحظر الإفصاح أو الاستخدام أو النشر أو النسخ غير المصرح به (سواء كلياً أو جزئياً) لورقة البيانات هذه أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في حال حدوثه للملاحقة القانونية.