

الورقة الجاهزة الجافة من أساس اسمنتى

المنتج

weberpremix SP-1 عبارة عن لباسة اسمنتية جاهزة تستخدم لأعمال الجص التقليدية بطريقة نظيفة وسريعة. مع احتفاظه بمزيج متجانس. نظرًا لمحتواه العالي من المواد المضافة والألياف، فإنه يسمح بتحكم أفضل في الانكماش بالإضافة إلى تحسين قابلية التشغيل والمعالجة.

يوصى باستخدام **weberpremix SP-1** للتجسيص الخارجي والداخلي على الجدران الخرسانية والأسقف والأسطح الخرسانية والطوب وأعمال الملء /السد/الردم العامة.

يمكن تطبيق **weberpremix SP-1** بشكل تقليدي يدويًا أو باستخدام آلات رش الجص الحديثة.

يحظر استخدامه على الأسطح أو الأرضيات المطلية.

للتطبيق على كتل الخرسانة خفيفة الوزن (الاحجار)، يوصى باستخدام **weberpremix SP-3 FL**.



PACKAGING

Leb	Syria	Jordan	UAE	Qatar	Kuwait	KSA	Oman
٥٠ كلغ							

تحضير المنتج

امزج يدويًا أو ميكانيكيًا كيس زنة ٥٠ كلغ من **weberpremix SP-1** مع ٧ إلى ٩ لترات من الماء النظيف حتى يتم الحصول على معجون متجانس. دع المزيج يرتاح لبضع دقائق. في حالة استخدام آلة رش، يتم الخلط تلقائيًا.

تطبيق المنتج

ضع اللباسة على السطح المحضر عن طريق رشه أو يدويًا باستخدام مسطرين تجسيص بسبك يتراوح بين ١٠ و ٢٠ ملم في الطبقة الواحدة.

قم بتنعيم السطح بمالج خشبي أو فولاذي حسب الحاجة. دع المنتج يثبت بشكل صحيح على السطح قبل أي معالجة. إذا دعت الحاجة إلى المزيد من السماكة، فيجب أن يتم التطبيق على طبقتين. يجب تخشين الطبقة الأولى ثم معالجتها. يجب تطبيق الطبقة الثانية بعد ٤٨ ساعة على الأقل من الطبقة الأولى.

التصلب

قم بحماية اللباسة المطبقة حديثًا من أشعة الشمس والرياح. يجب معالجته بالماء لمدة ثلاثة أيام على الأقل عن طريق الرش من ٣ إلى ٤ مرات يوميًا.

الاستهلاك

حوالي ١,٦ كلغ لكل متر مربع لكل سماكة ١ ملم.

الخصائص

اللون	رمادي
التركيب	اسمنت بورتلاندي، ورمل مختار وإضافات محددة
حجم الحبوب	٠ إلى ٢,٥ ملم
نسبة الخلط	٧-٩ لتر لكل كيس زنة ٥٠ كلغ
كثافة المسحوق	١,٥٥ ± ٠,١
عمر المزيج الرطب	> ساعتان عند ٢٠ درجة مئوية
اختبار السحب في ٢٨ يومًا	٣. > BS EN 1٠١٥-١٢ ميجا باسكال
محتوى المركبات العضوية المتطايرة والفورمالديهايد	٩٠-١١٨ / ٢-MS GC- لا شيء (١٠٠ ميكروغرام / لتر)
ISO / FDIS	
مقاومة الحريق طبقاً للمواصفة	BS EN 998 -1 الفئة A1

المعايير المطبقة

BS 5262: 1991
BS 5492: 1990
BS 4551: Part 2: 1998
ASTM C 150
ASTM C 926
ASTM C 897

إرشادات الاستخدام

إعداد وتحضير السطح

يجب أن يكون المسطح نظيف وسليم وخال من الغبار وجميع آثار الزيت والشحم.

يجب استخدام طرطشة من نوع **weberpremix SRC-1** أو **SRC-2** أو **SRC-S** كغطاء/كطبقة رئيسية (لتحسين الترابط والالتصاق للطبقات اللاحقة. قبل بضع ساعات من تطبيق **weberpremix SP-1**. قم بترطيب طبقة الطرطشة بالماء النظيف.

التخزين

صالح لمدة ١٢ شهرا من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينه في حاويات مختومة أصلية غير تالفة، في ظروف جافة ومحمية من أشعة الشمس المباشرة ومن درجات الحرارة العالية.

احتياطات السلامة

من الأفضل أن يتم التطبيق في منطقة جيدة التهوية ، وارتداء معدات واقية لليدين والعينين والجهاز التنفسي وتجنب تنفس الغبار. يجب غسل البقع على الجلد عن طريق التنظيف بالماء والصابون. في حالة ملامسة العينين ، اغسلهما جيدًا بالماء النظيف. أما في حالة ابتلاع المنتج، فينبغي عدم استحثاث التقيؤ (لا تحاول أن تتقيأ)، وفي جميع الحالات، يجب التماس العناية الطبية. المنتج غير قابل للاشتعال.

إخلاء المسؤولية

على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن استخدام وتطبيق هذه المنتجات يتم دون ضمان لأن شروط تطبيقها خارجة عن سيطرة الشركة. ينصح التواصل مع الشركة للتحقق من أن المنتج مناسب للاستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة للإرشاد فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في بلدك.

ملاحظة هامة

إن المعلومات الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه هي الملكية الوحيدة لشركة SODAMCO Holding SAL. يُحظر الإفصاح أو الاستخدام أو النشر أو النسخ غير المصرح به (سواء كليًا أو جزئيًا) لورقة البيانات هذه أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في حال حدوثه للملاحقة القانونية.