

الخلطة الاسمنتية الجاهزة للطرشرة الخاصة بالخرسانة

المنتج

weberpremix SRC-2 هو عبارة عن ملاط اسمنتي جاهز يعتمد على عامل الترابط المعدني المستخدم في تحضير الأسطح قبل المباشرة في طبقة اللياسة الأولى. يحسن التصاق اللياسة الجديدة والاسمنت والجبس. تم تصميم **weberpremix SRC-2** خصيصاً ليتم تطبيقه على الخرسانة العادية ذات الوجه الأملس. الطرشرة التي يوصى باستخدامها وفقاً للركيزة.

الركيزة المنتج

أحجار/كتل خفيفة الوزن **weberpremix SRC-LWW**
أحجار عادية وخرسانة ذات وجه أملس **weberpremix SRC-2**
الخرسانة مع مواد الأسمنت التكميلية **SCMs weberpremix SRC-S**

الخصائص

المظهر	مسحوق حبيبي رمادي اللون
التركيب	اسمنت بورتلاندي، ورمل مختار وإضافات
حجم الحبوب	٠ إلى ٣ ملم
الكثافة الحجمية/الظاهرية	١٤٥ ± ١٠
الكثافة الرطبة	١٠٩ ± ١٠
محتوى المركبات العضوية المتطايرة	١١٨٩ - ٢ / GC-MS لا شيء
والفورمالديهايد ISO / FDIS	(١٠٠ ميكروغرام / لتر)
مقاومة الحريق طبقاً للمواصفة	BS EN 998 -1 الفئة A1

المعايير المطبقة

BS 5262: 1991
BS 5492: 1990
BS 4551: Part 2: 1998
ASTM C 150
ASTM C 926
ASTM C 897

إرشادات الاستخدام

إعداد وتحضير المسطح

يجب أن يكون المسطح نظيف وسليم وخال من الغبار وجميع آثار الزيت والشحم ومركبات المعالجة أو الجبس أو الطلاء أو غطاء الخرسانة.
قبل بضع ساعات من تطبيق **weberpremix SRC-2**، قم بترطيب طبقة الطرشرة بالماء التنظيف.

تحضير المنتج

امزج يدوياً أو ميكانيكياً كيس زنة ٥٠ كلغ من **weberpremix SRC-2** مع ٩,٧٥ إلى ١١,٥ لترات من الماء التنظيف حتى يتم الحصول



PACKAGING

Leb	Syria	Jordan	UAE	Qatar	Kuwait	KSA	Oman
-	-	-	-	-	٥٠ كلغ	-	-

على معجون متجانس. يتعين مزج المنتج بواسطة خلاط كهربائي.

تطبيق المنتج

ضع **weberpremix SRC-2** باستخدام صندوق تيرولين أو مسدس رش كهربائي.

درجة حرارة التطبيق المثالية هي بين + ٥ درجة مئوية إلى + ٣٥ درجة مئوية. إذا كانت درجة الحرارة أعلى من ٣٥ درجة مئوية، تأكد من استخدام الماء البارد عند الخلط للحفاظ على درجة حرارة المادة المختلطة أقل من ٣٠ درجة مئوية.

التصلب

قم بحماية الطرشرة المطبقة حديثاً من أشعة الشمس والرياح. يجب معالجة الطرشرة الجديدة بالماء لمدة ثلاثة أيام على الأقل عن طريق الرش من ٣ إلى ٤ مرات يومياً.

الاستهلاك

حوالي ٤ كلغ لكل متر مربع حوالي، اعتماداً على الركيزة وطريقة التطبيق.

التخزين

صالح لمدة ١٢ شهراً من تاريخ الإنتاج إذا تم تخزينه في حاويات مختومة أصلية غير تالفة، في ظروف جافة ومحمية من أشعة الشمس المباشرة ومن درجات الحرارة العالية.

احتياطات السلامة

من الأفضل أن يتم التطبيق في منطقة جيدة التهوية ، وارتداء معدات واقية لليدين والعينين والجهاز التنفسي وتجنب تنفس الغبار. يجب غسل البقع على الجلد عن طريق التنظيف بالماء والصابون. في حالة ملامسة العينين ، اغسلهما جيدًا بالماء النظيف. أما في حالة ابتلاع المنتج، فينبغي عدم استحثاث التقيؤ (لا تحاول أن تتقيأ)، وفي جميع الحالات، يجب التماس العناية الطبية. المنتج غير قابل للاشتعال.

إخلاء المسؤولية

على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن استخدام وتطبيق هذه المنتجات يتم دون ضمان لأن شروط تطبيقها خارجة عن سيطرة الشركة. ينصح التواصل مع الشركة للتحقق من أن المنتج مناسب للاستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة للإرشاد فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في بلدك.

ملاحظة هامة

إن المعلومات الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه هي الملكية الوحيدة لشركة SODAMCO Holding SAL. يُحظر الإفصاح أو الاستخدام أو النشر أو النسخ غير المصرح به (سواء كليًا أو جزئيًا) لورقة البيانات هذه أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في حال حدوثه للملاحقة القانونية.