

لاصق بلاط إسمنتي

المنتج

لاصق للبلاط مصنوع من الإسمنت جاهز للاستعمال ومعدّ للاستخدام الداخلي.

مجالات استعماله

يمكن إستخدام **weber cerafix** المجموعة واسعة من بلاط السيراميك
يمكن استعماله للتبليط مباشرة على المسطحات التالية:
• الخرسانة
• لباسة إسمنتية

يمكن استعمال **weber cerafix** للتبليط في الأماكن الجافة ولديه خاصية التصاق مميزة في:

- الحمامات
- الغرف

لا ينصح باستعماله على المسطحات الجبسية.



PACKAGING

Leb	Syria	Jordan	UAE	Qatar	Kuwait	KSA	Oman
-	-	-	-	-	-	٢٠ كلغ	-

تحضير المنتج

يتمزج كيس **weber cerafix** سعة ٢٠ كلغ في ٤ إلى ٤,٨ لتر من الماء الباردة النظيفة. يمكن استعمال خلاط كهربائي بسرعة دوران خفيفة (300 RPM).
يستمر مزج هذه المواد حتى الحصول على معجونة متجانسة خالية من الكتل. تُترك المعجونة لترتاح لبضع دقائق قبل البدء بمدها.

وضع المنتج

ضع المنتج **weber cerafix** بشكل متساو على المسطح. استعمل مالج مثلم للحصول على سماكة متجانسة وفق حجم البلاطة. ضع البلاط على اللاصق واضغط عليه جيدًا، مع التأكد من أن المعجونة لا تخرج من جوانب البلاطة. يمكن أيضًا وضع **weber cerafix** على ظهر البلاطة لتأمين التصاقها بشكل كامل على السطح كله.

عملية التنظيف

تنظف الأدوات بالماء بعد استعمالها. يمكن إزالة المواد المتجمدة آليًا فقط.

الاحتياطات

ضع **weber cerafix** على مسطح مساحته حوالي ١ م^٢ بحيث يمكن وضع البلاط عليه في غضون ٢٥ دقيقة على الأكثر بعد مزجه على ٢٠ درجة مئوية. بعد هذا الوقت، قد تتشكل قشرة خارجية تمنع البلاط من الالتصاق جيدًا بالمنتج **weber cerafix**. يجدر إقامة التعديلات على البلاط فقط خلال فترة السماح المحددة لـ **weber cerafix**.

خصائصه

مظهره	بودرة
تركيبته	إسمنت، رمل سيليكيا وإضافات كيميائية
لونه	رمادي أو أبيض
مدة صلاحيته بعد المزج	ساعتان على ٢٠ درجة مئوية
نسب مزجه بالماء	٤ إلى ٤,٨ لتر لكل ٢٠ كلغ
كمية استهلاكه	من ٣ إلى ٧ كلغ/م ^٢
مدة صلاحية تخزينه	١٢ أشهر

Test for EN 1346 and 1348

Open Time by Tensile adhesion acc. EN 1346 (N/mm ²)	٥ دقائق	< ٠,٦
---	---------	-------

المعايير المطبقة

EN1348, EN1346. 1980:5980 BS

كيفية استعماله

تحضير المسطح

يجب أن يكون المسطح نظيفًا وخال من الغبار أو المواد التي تعيق الالتصاق. ويجب إنضاجها بما يكفي لتفادي حصول انكماش. يتم ترطيب المسطح قليلًا إذا كان جافًا أثناء وضع المنتج، ولكن، حذار تبليل البلاط.

يجب ترك مسافة ٢ ملم على الأقل حول البلاط (أو كما هو مخطط).
أما ترويب فواصل البلاط فيجب أن يتم بعد ٢٤ ساعة على الأقل من
عملية التبليط، باستعمال مجموعة **weberjoint deco**, **weberjoint perfect**, **weberjoints easy**.

توضيحه

يوضَّب **weber cerafix** في أكياس سعة ٢٠ كلغ.

تخزينه

يُحفظ لمدة سنة في مكان جاف، بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة
جداً، كما يجدر حمايته من الهواء.

تدابير احتياطية للسلامة

يحتوي المنتج على بودرة اسمنتية تطلق الغلي عند مزجها بالماء
مما قد يؤدي البشرة. يفضَّل استعمال هذا المنتج في مكان مهوَّو
وارتداء ما يحمي اليدين والعينين وجهاز التنفس، كما يجب تفادي
تنشيق الغبار. في حال وصول بعض الترشاش الى البشرة، يجب إزالته
بالصابون والماء. وفي حال لامس العيون، تُغسل جيدًا بمياه نظيفة.
أما إذا تمَّ ابتلاعه، فيجب عدم إثارة التقيؤ، وفي الحالتين يجب مراجعة
الطبيب. إن هذا المنتج غير قابل للاشتعال.

رفع مسؤولية

تعطي الشركة كفالة لمنتجاتها على المواد المشوبة بعيب. إلا أن
التوصيات المتعلقة بكيفية استعمال ووضع هذه المنتجات فتبقى
من دون كفالة بما أن شروط وضعها هي خارجة عن سيطرتها. يجب
التأكد مع الشركة بأن المنتج ملائم للاستعمال المطلوب، وأن لائحة
المواصفات الفنية هذه هي النسخة الأخيرة له. تستطيع الشركة
تعديلها من دون إنذار مسبق، وقد أوردت الخصائص الفنية للإرشاد
فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشركة الكائن
في مكان وجودكم.

ملاحظة

إن المعلومات الواردة في لائحة المواصفات الفنية هذه هي ملك
شركة Saint-Gobain Middle East Holding SAL فقط. وأي إفشاء،
استعمال، نشر أو نسخ (أكان بالكامل أو جزئيًا) لهذه اللائحة أو لأي
معلومات تتضمنها هو محظور ويؤدي الى الملاحقة القانونية.