

طلاء اسمنتي عازل للماء

المنتج

weberdry 130 PR Grey/White هو طلاء اسمنتي مقاوم للماء معدل بالبولىمر يستعمل على الحجر و الخرسانة، ومقاوم لضغط المياه الإيجابي والسلبي. وهو منتج مؤلف من مكونين: أ. بودرة: خليط جاهز من الأسمنت ومواد الحشو والإضافات. ب. سائل خلط يركز على الريزين والمواد المضافة. المنتج غير سام ويمكن أن يكون على تماس مع مياه الشرب. متوفر في لونين: الرمادي و الأبيض

مجال الاستخدام

طلاء خارجي يمكن استخدامه على أي بناء:

- عمودي
- تحت الأرض
- مغمر بالمياه
- طلاء داخلي للأبنية التي تتعرض لضغوط سلبية
- الحجر المنيعة على الماء
- الأقبية المغورة
- فتحات المصاعد
- مواقف للسيارات
- منع التسرب في الأنفاق والسراريب
- عزل أي حفر أو خزانات
- أحواض السباحة
- طلاء على البوليستيرين الممدد
- العزل المائي تحت البلاط
- للرخام والجرانيت لمنع دخول الماء وتلطيف السطح



PACKAGING

Leb	Syria	Jordan	UAE	Qatar	Kuwait	KSA	Oman
٣٢,٥ كـلـغ	٣٢,٥ كـلـغ	٣٢,٥ كـلـغ	٣٢,٥ كـلـغ	٢١,٥ كـلـغ	٢٠ كـلـغ	٣٢,٥ كـلـغ	٣٢,٥ كـلـغ
—	—	—	٢٢,٥ كـلـغ	—	٢٥ كـلـغ	—	—
مسحوق: ٢٥ كـلـغ سائل: ٧,٥ كـلـغ				الشرق الأوسط / الإمارات: ٣٢,٥ كـلـغ			
مسحوق: ١٥ كـلـغ سائل: ٥ كـلـغ				الكويت: ٢٠ كـلـغ			
مسحوق: ١٦,٥ كـلـغ سائل: ٥ كـلـغ				قطر: ٢١,٥ كـلـغ			
مسحوق: ١٥ كـلـغ سائل: ٧,٥ كـلـغ				الإمارات فقط: ٢٢,٥ كـلـغ			

كثافة الخلط (عند ٢٣ درجة مئوية) حوالي ١,٧

إرشادات الاستخدام

تحضير المسطح

يجب أن يكون المسطح سليماً و نظيفاً، خال من الدهون و الغبار أو أي مواد سهلة التفتت. بلل السطح بالماء، وقم بإزالة أي فائض بحيث تكون الطبقة مشبعة ولكن المسطح جاف.

تحضير المنتج

امزج المكونين للحصول على طلاء ناعم يمكن تطبيقه بالفرشاة.

تطبيق المنتج

توضع الطبقة الأولى من **weberdry 130 PR Grey/White** بسماكة كافية لسد المسام والشقوق والثقوب بنسبة ١ كـلـغ/م^٢. توضع الطبقة الثانية والثالثة بنسبة ٥,٠ إلى ١ كـلـغ/م^٢. يجب تعزيز جميع الشقوق والمفاصل بشريط من الألياف الزجاجية بين الطبقة الأولى والثانية.

أدوات التطبيق

يمكن تطبيق **weberdry 130 PR Grey/White** بالفرشاة أو الفرشاة بعصا أو المالج.

الخصائص

اللون	رمادي / أبيض
وقت جفاف طبقة	حوالي ٣ ساعات
بسمكة ١ ملم (في المختبر)	٧ أيام على الأقل
وقت التصلب الكامل (في المختبر)	٥ - ٣٥ درجة مئوية
درجة حرارة التطبيق	الوقت التشغيلي/مدة الصلاحية أكثر من ساعتين
امتصاص السطح BS 1881	١٠ ثواني ٠,٣٤
(الجزء ٢٠٨)	٣٠ ثانية ٠,٨٨
مل/م ^٢ (ثانية)	٦٠ ثانية ١,٦٠
مقاومة الشد (N/mm ²)	٧ أيام ٠,٨٢
٣٠٧ ASTM C	٢٨ يوما ٢,٤٤
اختبار الشد (N/mm ²)	١,٤٤
٤٥٤١ ASTM D	
قدرة سد الشقوق عند ٥,٠ ملم	لم يلاحظ أي شقوق أو فقدان التصاق أو أي نوع آخر من الفشل بعد الانتهاء من الحركة صعوداً وهبوطاً

أمثلة على التطبيقات خزانات مياه الشرب

قم أولاً بإصلاح جميع الشقوق باستخدام **weberep 331 TX**.
قم بتطبيق طبقتين من **weberdry 130 PR Grey/White** على
حائط الخزان. يوصى باستهلاك **weberdry 130 PR Grey/White**
بخليط من ١ كلغ/م^٢ لكل طبقة. إجمالي الاستهلاك ٢ كلغ/م^٢.
يمكن إضافة طبقة سميكة باستخدام المالح. في هذه الحالة، يجب
إضافة الرمل النظيف إلى الخليط بنسبة حجم واحد من الرمل إلى
حجمين من خليط **weberdry 130 PR Grey/White**.

حجرات عازلة للماء

الانفاق التي تقع تحت ضغط سلبي مرتفع.
بتم أولاً تصليح جميع الشقوق باستخدام **weberdry 150 BLC**.
ضع طبقتين أو ثلاث طبقات من **weberdry 130 PR Grey/White**
بحسب الضغط. تتطلب كل طبقة بين ٢ إلى ٣ كلغ/م^٢ من خليط
weberdry 130 PR Grey/White.

التخزين

يحفظ لمدة ستة أشهر من تاريخ تصنيعه في غلافه الأساسي، في
مكان معتدل و جاف .

احتياطات السلامة

يحتوي المنتج على مساحيق أسمنتية تطلق القلويات التي قد
تكون ضارة بالجلد عند مزجها بالماء. من الأفضل أن يتم التطبيق
في منطقة جيدة التهوية، وارتداء معدات واقية لليدين والعينين
والجهاز التنفسي وتجنب تنفس الغبار. يجب غسل البقع على الجلد
عن طريق التنظيف بالماء والصابون. في حالة ملامسة العينين،
اغسلهما جيداً بالماء النظيف. أما في حالة ابتلاع المنتج، فينبغي
عدم استحثاث القيء (لا تحاول أن تتقيأ)، وفي جميع الحالات، يجب
التماس العناية الطبية. المنتج غير قابل للاشتعال.

إخلاء المسؤولية

على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن
استخدام وتطبيق هذه المنتجات يتم دون ضمان لأن شروط
تطبيقها خارجة عن سيطرة الشركة. ينصح التواصل مع الشركة
للتحقق من أن المنتج مناسب للاستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة
البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون
أي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة للإرشاد فقط. لمزيد من
المعلومات، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في بلدك.

ملاحظة هامة

إن المعلومات الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه هي الملكية
الوحيدة لشركة SODAMCO Holding SAL. يُحظر الإفصاح أو
الاستخدام أو النشر أو النسخ غير المصرح به (سواء كلياً أو جزئياً)
لورقة البيانات هذه أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في
حال حدوثه للملاحقة القانونية.