



weberrep 350 NSG (الكويت)

ملاط لا ينكمش لترميم
المسطحات

مواد لمعالجة
الخرسانة

قوة تحمل الليونة BS EN 1-196 ٢٨ يوم ٤ نيوتن/مم ^٢	
قوة مقاومة الضغط BS EN 1-196 ٢٨ يوم ١٥ نيوتن/مم ^٢	
التصلب ASTM C1439	التصلب بالهواء وفقاً ل ASTM C1439
السماكة من ٣ إلى ١٠ ملم في طبقة واحد ومن ٢ ملم للتطبيقات الموضعية الصغيرة	

* تم الحصول على نتائج بنسبة ١٧٪ من الماء في المعمل عند ٢٢ درجة مئوية ±١.
* تستند الخصائص المذكورة أعلاه فقط إلى عينات واختبارات مختبرية محكمة. قد تختلف النتائج بناءً على الاختلافات الإحصائية اعتماداً على طرق الخلط والمعدات ودرجة الحرارة وطرق التطبيق وطرق الاختبار وظروف الموقع الفعلية وظروف المعالجة.

المعايير المطبقة
ASTM C 1439
BS 1881 (PART 207)

إرشادات الاستخدام
تحضير المسطح

يجب أن يكون المسطح سليماً ونظيفاً وخالٍ من الغبار والشمع والزيوت.
يجب إزالة الغبار وترطيب المسطح. يمنع تعريض المسطحات لدرجات حرارة عالية ولا للتجليد.

تحضير وتطبيق المنتج

يتم الحصول على المعجون عبر مزج ٢٥ كلغ من weberrep 350 NSG مع ٣,٧٥ إلى ٥ ليتر من الماء. بعد الخلط، يجب ترك المزيج ليرتاح لبضع دقائق

لبنان	الأردن	مصر	الإمارات	قطر	الكويت	السعودية	عمان
-	-	-	-	-	٢٥ كلغ	-	-

المنتج

weberrep 350 NSG هو عبارة عن ملاط إسمنتي جاهز للإستعمال لا ينكمش ومعدّل بالبولىمر. ذو أداء عال. هو مؤلف من بودرة جافة جاهزة للإستعمال، يضاف إليها الماء للحصول على ملاط لا ينكمش للتصليح.

الخصائص

- لا يحتوي على معدن
- يمنع التآكل ويحد من الصدأ
- تركيبة تسمح بتطوير القوة في وقت مبكر

مجال الاستخدام

- يمكن استخدام weberrep 350 NSG في حالات مختلفة حيث لا يرغب بالإنكماش أو التقلص.
- تصليح المسطح الخرساني
 - تصليح الخرسانة مسبقة الصب
 - ملء الفتحات والفوهات
 - إعادة التشكيل للمساحات الكبيرة
 - ملء الشقوق السطحية في الخرسانة واللياسة الإسمنتية

الخصائص	
المظهر	بودرة رمادية أو بيضاء
حجم الحبة	يصل إلى ١ مم
قوة التراب BS 1881 Part 207	٠,٥< نيوتن/مم ^٢

قبل الإستعمال، ويمكن بعد ذلك وضع المنتج بالمالح. عند الإنتهاء، يترك المسطح رطبًا أو يوضع عليه فورًا مادة للإنضاج مثل **weberad cure WH** أو **weberad cure Y 40** درجة حرارة التطبيق المثالية هي بين +5 و +35 درجة مئوية. إذا كانت درجة حرارة التطبيق أعلى من 35 درجة مئوية، فتأكد من استخدام الماء البارد للحفاظ على درجة حرارة الجص المختلطة أقل من 30 درجة مئوية.

التخزين

12 شهرًا من تاريخ التصنيع في مكان جاف بعيدًا عن الرطوبة وعن درجات الحرارة الشديدة وأشعة الشمس.

الكمية التي ينتجها

12 لتر / 25 كجم تقريبًا

احتياطات السلامة

يحتوي المنتج على مساحيق إسمنتية تطلق القلوبات التي قد تكون ضارة بالجلد عند مزجها بالماء. من الأفضل أن يتم التطبيق في منطقة جيدة التهوية، وارتداء معدات واقية لليدين والعينين والجهاز التنفسي وتجنب تنفس الغبار. يجب غسل البقع على الجلد عن طريق التنظيف بالماء والصابون. في حالة ملامسة العينين، اغسلهما جيدًا بالماء النظيف. أما في حالة ابتلاع المنتج، فينبغي عدم استنشاق التقيؤ (لا تحاول أن تتقيأ)، وفي جميع الحالات، يجب التماس العناية الطبية. المنتج غير قابل للإشتعال.

إخلاء المسؤولية

على الرغم من أن الشركة تضمن منتجاتها ضد المواد المعيبة، فإن استخدام وتطبيق هذه المنتجات يتم دون ضمان لأن شروط تطبيقها خارجة عن سيطرة الشركة. ينصح التواصل مع الشركة للتحقق من أن المنتج مناسب للإستخدام المقصود، وأن نسخة ورقة البيانات هذه هي أحدث إصدار. يجوز للشركة تعديل هذه الورقة دون إي إشعار مسبق. الخصائص التقنية مدرجة للإرشاد فقط. لمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمكتب الشركة في بلدك.

ملاحظة هامة

إن المعلومات الواردة في ورقة البيانات الفنية هذه هي الملكية الوحيدة لشركة سان-غوبان، سودامكو هولدينغ ش.م.ل. سابقًا. يحظر الإفصاح أو الإستخدام أو النشر أو النسخ غير المصرح به (سواء كليًا أو جزئيًا) لورقة البيانات هذه أو أي معلومات تحتوي عليها، ويخضع ذلك في حال حدوثه للملاحقة القانونية.